

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

REGUPOL walkway standard



Application

Dalle pour toitures et chemins

Produit

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Nom du produit | REGUPOL walkway standard |
| Couleur | Rouge-brun, noir ou vert |
| Matériau | Granulés de caoutchouc |
| Épaisseur | 1 000 x 500 x 30 mm |

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Grammage | 25,76 kg/m ² | |
| Perméabilité à l'eau | 0,5 cm/s | DIN 18 035, partie 6 |
| Résistance à la traction* | 0,60 N/mm ² | D'après la norme DIN EN ISO 1798 |
| Allongement à la rupture* | 50 % | D'après la norme DIN EN ISO 1798 |
| Résistance à la propagation de la rupture* | 5,0 N/mm | D'après la norme DIN ISO 34-1 |
| Résistance à la chaleur | Jusqu'à 80 °C, jusqu'à 100 °C pendant une courte durée | |
| Comportement au feu | B_{ROOF}(t1) | DIN EN 13501-5 |

Remarque : nous fournissons nos conseils en toute bonne foi, mais ils ne sauraient engager notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de vérifier que les produits que nous livrons conviennent aux processus et à l'usage souhaités. Les valeurs indiquées sont fournies à titre indicatif et se basent sur des essais réalisés régulièrement en laboratoire. Le traitement de nos produits échappant à notre contrôle, il relève exclusivement de votre domaine de responsabilité. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. Pour des raisons liées aux matières premières, à la production et aux influences extérieures (température, humidité de l'air, etc.), les valeurs indiquées peuvent fluctuer.

* Les essais consistent à couper environ 10 mm d'une dalle et à les estamper conformément à la norme.